experia digi SILK

CARTE PER INKJET E LASER - INKJET & LASER PAPERS

CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPERS (CWF)

Grammatura ***Substance***	**ISO 536**	***g/m²***	**90**	**100**	**115**	**130**	**150**	**170**	**200**	**250**	**270**	**300**	**350**	**400**
Spessore *Caliper*	ISO 534	*µm*	73	80	92	105	122	138	168	218	240	270	325	400
Volume specifico *Bulk*	ISO 534	*cm^3/g*	0.81	0.8	0.8	0.81	0.81	0.81	0.84	0.87	0.89	0.9	0.93	1
Liscio Bekk *Smoothness Bekk*	ISO 5627	*s*	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350	250
Lucido Gardner *Gloss Gardner*	ISO 8254-1	*%*	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE *Whiteness CIE*	ISO 11475	*%*	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO *Brightness ISO*	ISO 2470 (D65)	*%*	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO *Opacity ISO*	ISO 2471	*%*	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing*	Satin
Tipo di stampa *Printing methods*	*Digital Laser*
Applicazioni *End uses*	Brochure, Calendari, Copertine di libri e di riviste, Libri illustrati, Locandine, Report commerciali e finanziari *Brochures*, *Calendars*, *Books and publishing covers*, *Illustrated books*, *Posters*, *Business and financial reports*
Note	270 GSM A RICHIESTA - 270 GSM ON REQUEST

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.