Formula CF

PRODUCT DATA SHEET

Technical specifications

Property	Test Method	Unit	Tolerance	57	60	75	80	90	130	173
Substance	ISO 536	g/m²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Thickness	ISO 534	µm	g≥130±10	63	66	81	100	113	157	207
Opacity	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Relative humidity	TAPPI T502 OM -89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Curl	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GUARANTEES:

20 years legibility of the copy under normal conditions of storage (T: 15-25 ºC and 50-60% RH).

5 years shelf life under normal conditions of storage and with the original packaging.

Values are subject to change without notice.

Last update: 07/03/2019

Lecta Main Operational Offices
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN

Tel: (+34) 93 482 10 00
Fax: (+34) 93 482 11 70