

# MMNEXO EVERYDAY

PAPIER BIUROWY A4



Fabryka  
MM Kwidzyn, Polska

Data wydania: 10/10/2024

## 1. Specyfikacja techniczna

| Parametr                                           | Wartości typowe | Jednostka | Odniesienie* |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Gramatura                                          | 80 ± 3          | g/m²      | EN ISO 536   |
| Wilgotność                                         | 3,5 – 5,0       | %         | EN ISO 287   |
| Sztywność                                          | MD              | mN        | ISO 2493-1   |
|                                                    | CD              |           |              |
| Grubość                                            | 104 ± 4         | µm        | ISO 534      |
| Białość CIE średnia z obu stron                    | 146 ± 3         | CIE       | ISO 11475    |
| Białość D65                                        | 105 ± 2         | %         | ISO 2470-2   |
| Nieprzezroczystość                                 | 93 +2/-1        | %         | ISO 2471     |
| Szorstkość metodą Bendtsena<br>średnia z obu stron | 220 ± 60        | cm³/min   | ISO 8791-2   |

## 2. Najważniejsze właściwości

- zalecany przy pracy z dużą ilością wydruków czarno-białych
- optymalna biel i gęstość gwarantują najwyższy poziom druku i przyjazny dla oka kontrast
- odpowiedni zarówno do drukarek atramentowych, jak i laserowych

## 3. Certyfikaty



Please collect  
used paper  
for recycling



- Produkcja zgodna z wymogami standardu DIN EN 12281
- 100% włókien pierwotnych (ECF)