

Munken Lynx

Munken Lynx to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku lasa rowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Gramatura 90 g/m² została udoskonalona pod kątem zastosowań typu preprint. Dostępne w sprzedaży są również: kremowy Munken Pure, intensywnie biały Munken Polar i śnieżnobiały Munken Kristall.

Standardowe produkty Munken Lynx dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Gładki, Niepowlekany
Odcień:	Biały
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Odporność na starzenie (ISO 9706), Bezdrzewny, Cradle to Cradle Certified®, ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Lynx

Gramatura (g/m²)	70 ^D	80 [*]	90 [*]	100	120	130	150	170	200	240	300 ^B	400 ^B	600 ^B
Nieprzezroczystość (%)	86	89	91	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Grubość (µm)	79	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Wolumen (grubość/gramatura)	1.13	1.3	1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Białość (CIE)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

^B Papier kaszerowany
^D Niestandardowa produkcja. Min. 10 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny.
^{*} Nadaje się do zastosowań typu preprint.

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.