

Munken Polar

Munken Polar to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i intensywnej białości. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Gramatura 90 g/m² została udoskonalona pod kątem zastosowań typu preprint. Dostępne w sprzedaży są również: kremowy Munken Pure, naturalnie biały Munken Lynx śnieżnobiały Munken Kristall.

Standardowe produkty Munken Polar dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Gładki, Niepowlekany
Odcień:	Intensywnie biały
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	Odporność na starzenie (ISO 9706), Cradle to Cradle Certified®, ECF, EMAS, EU Ecolabel, FSC_C020637, Kontakt z żywnością, ISO 9001, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, PEFC_053399, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Bezdrzewny, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Polar

Gramatura (g/m²)	80 *	90 *	100	120	130	150	170	200	240	300 B	400 B	600 B
Nieprzezroczystość (%)	89	91	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Grubość (µm)	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Wolumen (grubość/gramatura)	1.3	1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Białość (CIE)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Jasność (ISO 2470/D65 %)	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

^B Papier kaszerowany
* Nadaje się do zastosowań typu preprint.

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.