

Munken Pure Rough

Munken Pure Rough to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia i kremowym odcieniu. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Dostępne w sprzedaży są również: naturalnie biały Munken Lynx Rough, intensywnie biały Munken Polar Rough oraz śnieżnobiały Munken Kristall Rough. Papier Munken Pure Rough o gramaturze 300 g/m² wypróbuj na okładkę!

Standardowe produkty Munken Pure Rough dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Szorstki, Niepowlekany
Odcień:	Kremowy
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Odporność na starzenie (ISO 9706), Bezdrzewny, Cradle to Cradle Certified®, ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Pure Rough

Gramatura (g/m²)	90	100	120	150	170	300 ^B	360 ^C	420 ^C	450 ^C	960 ^C	1200 ^C
Nieprzezroczystość (%)	90	92	94	96	97	100	100	100	100	100	100
Grubość (µm)	126	140	168	210	238	420	504	588	630	1400	1700
Wolumen (grubość/gramatura)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Białość (CIE)	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Jasność (ISO 2470/D65 %)	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

^B Papier kaszerowany
^C ArcticPaper.Translations.Product.SecondaryTexts.C_Key.CLaminatedPaper

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.