

Munken Kristall

Nietypowe wymagania w druku wymagają zastosowania nadzwyczajnego papieru. Prawdziwie biały odcień papieru Munken Kristall stworzy dodatkowy wymiar i podniesie kontrast wydrukowanych zdjęć, natomiast jego gładka powierzchnia zapewni ekskluzywny, w pełni naturalny charakter. Munken Kristall został opracowany z myślą o druku offsetowym, ale również świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Gramatura 90 g/m² została udoskonalona pod kątem zastosowań typu preprint. Dostępne w sprzedaży są również papiery Munken Pure w odcieniu kremowym, Munken Lynx w naturalnym odcieniu bieli i Munken Polar o śnieżnobiałym odcieniu.

Standardowe produkty Munken Kristall dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Gładki, Niepowlekany
Odcień:	Śnieżnobiały
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, Cradle to Cradle Certified®, ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Odporność na starzenie (ISO 9706), Bezdrzewny, ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Kristall

Gramatura (g/m²)	90 *	100	120	150	170	200	240	300 B	400 B
Nieprzezroczystość (%)	92	94	96	98	98	99	99	100	100
Grubość (µm)	117	113	136	170	192	226	271	339	452
Wolumen (grubość/gramatura)	1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Białość (CIE)	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Jasność (ISO 2470/D65 %)	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150	150

^B Papier kaszerowany
^{*} Nadaje się do zastosowań typu preprint.

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.