

Munken Kristall Rough

Nietypowe wymagania w druku wymagają zastosowania nadzwyczajnego papieru. Niepowlekany, szorstki Munken Kristall Rough o prawdziwie białym odcieniu to doskonałe połączenie jakości reprodukcji barw i w pełni naturalnego charakteru. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Munken Kristall Rough został opracowany z myślą o druku offsetowym, ale również świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Dostępne w sprzedaży są również papiery Munken Pure Rough w odcieniu kremowym, Munken Lynx Rough w naturalnym odcieniu bieli i Munken Polar Rough o śnieżnobiałym odcieniu.

Standardowe produkty Munken Kristall Rough dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Szorstki, Niepowlekany
Odcień:	Śnieżnobiały
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Odporność na starzenie (ISO 9706), Bezdrzewny, Cradle to Cradle Certified®, ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Kristall Rough

Gramatura (g/m²)	100	120	150	170	300 ^B	360 ^C	420 ^C	450 ^C	960 ^C	1200 ^C
Nieprzezroczystość (%)	94	96	98	98	100	100	100	100	100	100
Grubość (µm)	140	168	210	238	420	504	588	630	1400	1700
Wolumen (grubość/gramatura)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Białość (CIE)	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Jasność (ISO 2470/D65 %)	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

^B Papier kaszerowany
^C ArcticPaper.Translations.Product.SecondaryTexts.C_Key.CLaminatedPaper

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.