

Munken Lynx Rough

Munken Lynx Rough to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchniania i naturalnym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Lynx Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, periodyków oraz materiałów edukacyjnych. Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych. Dostępne w sprzedaży są również: kremowy Munken Pure Rough, intensywnie biały Munken Polar Rough oraz śnieżnobiały Munken Kristall Rough. Papier Munken Lynx Rough o gramaturze 300 g/m² wypróbuj na okładkę!

Standardowe produkty Munken Lynx Rough dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

Podstawowe informacje:	Druk wielobarwny, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach
Powierzchnia:	Szorstki, Niepowlekany
Odcień:	Biały
Techniki drukowania:	Offset, Flexo, Druk laserowy, Druk atramentowy czarno-biały
Certyfikaty/Oświadczenia:	FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing , ECF, EMAS, Paper Profile, DIN EN 71 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Odporność na starzenie (ISO 9706), Bezdrzewny, Cradle to Cradle Certified®, ISO 9001, ArcticPaper.Translations.Product.Statements.ISO_50001

Munken Lynx Rough

Gramatura (g/m²)	90	100	120	150	170	300 ^B
Nieprzezroczystość (%)	91	93	95	97	98	100
Grubość (µm)	126	140	168	210	238	420
Wolumen (grubość/gramatura)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Białość (CIE)	116	116	116	116	116	116
Jasność (ISO 2470/D65 %)	96	96	96	96	96	96
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	550	550	550	550	550	550

^B Papier kaszerowany

Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi.
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.