



HAINSBERG PAPIER
PAPIER MIT ZUKUNFT



www.blauer-engel.de/uz14

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100% Altpapier
- besonders schadstoffarm



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

PRODUCT DATA SHEET – Nr. 40

Lettura 60 OFFICE – 80 g / m²

Nazwa parametru	Test-Metody	Jednostki	Tolerancja		
			Wartość	Wartość Minimum	Wartość Maximum
Gramatura	PCS*	g/m ²	80	77	83
Wilgotność względna		%	30	25	32
Grubość	DIN 20534	µm	103	100	106
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	98	98	
Jasność (D65/10°)	ISO 2470	%	60	57	63
Absorpcja wody wg Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25	20	30
Wytrzymałość na rozciąganie md	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	
Szorstkość	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Sztywność zginania	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	
Wskaźnik - pH	DIN 53124		7	6,5	7,5
Rezystencja powierzchniowa	DIN IEC 60093	Ohm		10 ⁸	10 ¹¹
Wytrzymałość powierzchni	ISO 3783	m/s	2	2	
Odporność na ścieranie	DIN 53109	mg			20
Przyczepność tonera	DIN EN 12283		> 0,8		
Jakość cięcia	DIN 12281	Anhang C	95% < 5 98% < 6		

*Process Control System

Date : 08 / 2018

Signature - QMB