

FICHE TECHNIQUE N° 1117 - 350 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON ABSINTHE

Blanc 358

350 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17.5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	545	microns	± 38
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,56		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	*
ST		45,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,0	kPa	*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	± 10
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	71		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra