

# Kiehl-Legnodur-brillant

## 1-komponentowa powłoka permanentna, samonabłyszczająca się

- ▲ Dyspersja poliuretanowa schnąca podobnie jak lakier, niezawierająca plastyfikatorów
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Film ochronny odporny na ścieranie, łatwy do czyszczenia
- ▲ Dalsza pielęgnacja powłoki po czyszczeniu na sucho
- ▲ Usuwanie filmu metodą czyszczenia gruntownego na mokro nie jest możliwe
- ▲ Niezwykle dobra odporność na wodę



### Obszar zastosowania

Do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane olejami do drewna lub zabezpieczone lakierem. Ponadto znajduje zastosowanie na elastycznych pokryciach podłogowych nadających się do pokrycia powłoką oraz na posadzkach jastyrychowych.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

### Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl- Legno). Elastyczne pokrycia podłogowe należy umyć gruntownie (Veroclean, 3 L na 8 L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, na których położono wcześniej Kiehl-Legnodur, należy wyczyścić na sucho padem Kiehl-Legno. Powstały pył usunąć.

### Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 1–2 warstwa w odstępie ok. 90 minuty.

Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Zużycie: 30,0 ml/m<sup>2</sup> na warstwę.

Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.



### Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do spryskiwania. Podczas szlifowania używać filtru przeciwpyłowego P2. Podczas użycia należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłukać obficie wodą. Podczas obróbki i wysychania zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Narzędzia umyć natychmiast po zakończeniu pracy wodą z mydłem. Nie odprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Tylko dokładnie opróżnione kanistry oddać do recyklingu. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru starych lakierów.

### Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, środki konserwujące (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).  
wartość pH (koncentratu) : ok. 8

### Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): EUH208 Zawiera Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Art.-Nr.

j220705

Opakowanie jednostkowe

2/5 L PCR-kanistry (karton)

Liczba opakowań jednostkowych na palecie

56