


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MMnexo Everyday A4

Parametr	Odniesienie	Jednostka	Wartość
Gramatura	EN ISO 536	g/m ²	80 ± 3
Grubość	ISO 534	µm	104 ± 4
Wilgotność	EN ISO 287	%	3,5 - 5,0
Białość CIE średnia z obu stron	ISO 11475	CIE	146 ± 3
Białość D65	ISO 2470-2	%	105 ± 2
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	93 +2/-1
Szorstkość metodą Bendtsena średnia z obu stron	ISO 8791-2	ml/min	220 ± 60



Certyfikacja produktu

- ✓ 100% Włókien ECF
- ✓ ISO 9706 (Archiwizacja)
- ✓ Produkcja zgodna z wymogami standardu DIN EN 12881