



ARCTIC PAPER

MUNKEN KRAFT K2

Munken Kraft K2 jest maszynowo gładzonym, papierem siarczanowym o naturalnym odcieniu bieli, nadającym się do powlekania polimerowego; różnych zastosowań w produkcji toreb, owijania i pakowania. Papier produkowany jest ze specjalnie opracowanej mieszanki celulozy liściastej i iglastej, dzięki której posiada wysoką wytrzymałość i optymalną drukowność.

Munken Kraft K2 jest dostępny z certyfikatem FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC® C012880 lub PEFC™ PEFC/01-31-126 oraz posiada certyfikat ISEGA do kontaktu z żywnością.



PODSTAWOWE INFORMACJE
Gramatury od 38 do 60 g/m²

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA
FSC, PEFC, ISO 14001,
EMAS, Paper Profile,
ISEGA (kontakt z żywnością)

TECHNIKI DRUKOWANIA
Flexo, Offset

ODCIEŃ
Biały

POWIERZCHNIA
Maszynowo gładzony

MUNKEN KRAFT K2

Gramatura (g/m ²)	38	40	50	60
Grubość (µm)	53.2	55.6	67.5	76.2
Wolumen (grubość/gramatura)	1.40	1.39	1.35	1.27
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	280	280	280	280
Nieprzezroczystość (%)	53	55	64	68
Jasność (ISO 2470/D65, %)	95	95	95	95
Białość (CIE)	115	115	115	115
Cobb ₆₀ (g/m ²)	25	25	25	25
Wilgotność (%)	6	6	6	6
Wytrzymałość na rozciąganie MD (ISO 1924-2, kN/m)	3.5	3.7	4.5	5.5
Wytrzymałość na rozciąganie CD (ISO 1924-2, kN/m)	1.5	1.7	1.8	2.5
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie MD (Nm/g)	93.0	91.7	89.3	92.2
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie CD (Nm/g)	40.4	41.7	36.0	41.1
Odporność na przedarcie MD (ISO 1974, mN)	285	300	375	450
Odporność na przedarcie CD (ISO 1974, mN)	304	320	400	480
Wskaźnik odporności na przedarcie MD (Nm ² /kg)	7.5	7.5	7.5	7.5
Wskaźnik odporności na przedarcie CD (Nm ² /kg)	8	8	8	8
Wytrzymałość na przepuklenie (ISO 2758, kPa)	144	152	190	228
Wskaźnik wytrzymałości na przepuklenie (kPam ² /g)	3.8	3.8	3.8	3.8

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.