



ARCTIC PAPER

MUNKEN KRAFT K3

Munken Kraft K3 to wodotrwały, maszynowo gładzony, bielony papier siarczany o naturalnym odcieniu bieli, nadający się do różnych zastosowań w produkcji toreb, owijania i pakowania artykułów spożywczych i nie tylko. Papier produkowany jest ze specjalnie opracowanej mieszanki celulozy liściastej i iglastej, dzięki której posiada wysoką wytrzymałość i optymalną drukowność.

Munken Kraft K3 jest dostępny z certyfikatem FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC® C012880 lub PEFC™ PEFC/01-31-126 oraz posiada certyfikat ISEGA do kontaktu z żywnością.



PODSTAWOWE INFORMACJE
Gramatury od 38 do 60 g/m²

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA
FSC, PEFC, ISO 14001,
EMAS, Paper Profile,
ISEGA (kontakt z żywnością)

TECHNIKI DRUKOWANIA
Flexo, Offset

ODCIEŃ
Biały

POWIERZCHNIA
Maszynowo gładzony

MUNKEN KRAFT K3

Gramatura (g/m ²)	38	40	45	50	55	60
Grubość (µm)	53.2	55.6	61.7	67.5	73.2	76.2
Wolumen (grubość/gramatura)	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.27
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	280	280	280	280	280	280
Nieprzezroczystość (%)	53	55	59	64	66	68
Jasność (ISO 2470/D65, %)	95	95	95	95	95	95
Białość (CIE)	115	115	115	115	115	115
Cobb ₆₀ (g/m ²)	25	25	25	25	25	25
Wilgotność (%)	6	6	6	6	6	6
Wytrzymałość na rozciąganie MD (ISO 1924-2, kN/m)	3.5	3.7	4.1	4.5	4.7	5.5
Wytrzymałość na rozciąganie CD (ISO 1924-2, kN/m)	1.5	1.7	1.7	1.8	2.2	2.5
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie MD (Nm/g)	91	91	91	91	91	91
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie CD (Nm/g)	40	40	40	40	40	40
Odporność na przedarcie MD (ISO 1974, mN)	247	260	292	325	357	390
Odporność na przedarcie CD (ISO 1974, mN)	266	280	315	350	385	420
Wskaźnik odporności na przedarcie MD (Nm ² /kg)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Wskaźnik odporności na przedarcie CD (Nm ² /kg)	7	7	7	7	7	7
Wytrzymałość na przepuklenie (ISO 2758, kPa)	144	152	171	190	209	228
Wskaźnik wytrzymałości na przepuklenie (kPam ² /g)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Wodotrwałość MD (%)	25	25	25	25	25	25
Wodotrwałość CD (%)	20	20	20	20	20	20

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.