

12.12.2022

## myMEDIA 4330 StretchTexLite FR, SAP Index MY4330\*

Wysoce nieprzeźroczysta, elastyczna dzianina do zastosowań przestrzennych. Cechuje się dobrą stabilnością wymiarową, nie gniecie się.

myMEDIA 4330 StretchTexLite FR			
Kod		MY4330*	
Gramatura		230 (±5)	g/m <sup>2</sup>
Skład		Poliester	
Rodzaj		Dzianina	g/10km; nici/cal
Palność		B1	
Skuteczność ekranowania		(64±4)%	ANSI PH2.19, ISO 5/2
Elastyczność	Wzdłużnie	(10±5)%	Dł.*Szer.=200*50mm Prędkość = 100mm/min Napężenie = 20N
	Poprzecznie	(15±5)%	
Kurczliwość		≤2%	210°C, 30s
Dostępne szerokości		260 / 320	cm
Długość rolki		100	m
Gilza		76	mm
Zadruk		Sublimacja, Latex	