

12.12.2022

FOL_SOLV_MONO_BI.MAT P3XG, SAP Index SF1611PG*

Krótkookresowa, monomerowa folia PCV z permanentnym szarym klejem akrylowym

FOL_SOLV_MONO_BI.MAT P3XG			
Kod		SF1611PG*	
Grubość folii		100 (±10)	µm
Kolor / Wykończenie		Biały / Matt	
Materiał		Monomer, PVC	
Klej		Permanentny, szary, akrylowy	
Podkład		Papier silikonowany 135 g/m ²	
Grubość podkładu		136 (±10)	µm
Trwałość		2	
Temperatura aplikacji		od -30 do 90	°C
Zalecana temperatura aplikacji		+10	°C
Wydłużenie przy rozciąganiu	Wzdłużne	>130%	DIN EN ISO 527
	Poprzecznie	>150%	DIN EN ISO 527
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużne	>19 MPa	DIN EN ISO 527
	Poprzecznie	>19 MPa	DIN EN ISO 527
Siła sklejenia po 24h na szkło		16 (±6) N/25 mm	FTM 1
Dostępne szerokości		105 / 126 / 137 / 160	cm
Długość rolki		50	m
Zadruk		Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV	